

Nasz znak: **1071/20/A**

Proces: **PC-7.3 WK**

Gdańsk, **22.09.2020**

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI nr 2234/20

Zaświadcza się, że Polcargo – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o. o. w Gdańsku przeprowadziło inspekcję na zlecenie klienta w miejscu i czasie jak podano poniżej.

Klient : **ADMET Przemysław Borowik,**
83-211 Lipinki Szlacheckie, ul. Jana Pawła II 13

Deklarowany towar : **EKOGROSZEK**



Deklarowana ilość : Jeden worek 25kg.
Statek/Magazyn : Próbkę dostarczona dnia 16.09.2020r
Data inspekcji : 17-22.09.2020
Miejsce inspekcji : Sekcja Paliw Mineralnych - Pracownia Węglowa,
Port Półn.-Gdańsk.
Zakres inspekcji : Przygotowanie próbek, analiza chemiczna.
Podwykonawca : „J.S.HAMILTON POLAND” S.A. w Gdyni (AB 079).

WYNIKI INSPEKCJI:

PRZERÓBKA I PRZYGOTOWANIE PRÓB: (• metoda akredytowana)

Próbkę dostarczona w dniu 16.09.2020r. zapakowana była w worek foliowy.
Dostarczoną próbkę poddano odpowiedniej przeróbce zgodnie z normą **PN-G-04502:2014-11**.

Z przygotowanej próbki sporządzono :
2 próbki analityczne a 200 g każda o rozdr. 0,2 mm,
2 próbki laboratoryjne a 3 kg każda o rozdr. 3 mm.

Próbki zabezpieczono plombami metalowymi i rozdzielono następująco:

1 próbkę analityczną 200 g plomba nr 104032 POLC- GK,
1 próbkę laboratoryjną a 3 kg plomba nr 104033 POLC-GK przekazano do akredytowanego laboratorium.

- 2 – str. SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI NR 2234/20

1 próbkę analityczną 200 g plomba nr 104012 POLC-GK i 1 próbkę laboratoryjną a 3kg plomba 104153 - pozostawiono w archiwum prób do dyspozycji Zleceniodawcy.

ANALIZA CHEMICZNA

Sporządzone próbki poddano analizie otrzymując następujące wyniki:

Parametr	Metoda	Wartość	Jednostka	Uwagi
Wtr – wilgoć całkowita w stanie roboczym	PN-G-04511:1980 pkt. 2.3;2.3.2;2.3.4	9,8	%	• *
Ar - popiół w stanie roboczym	PN-G-04560:1998	6,68	%	• *
Str - siarka w stanie roboczym	PN-G-04584:2001	0,30	%	• *
Vr - części lotne w stanie roboczym	PN-G-04516:1998	32,64	%	• *
Qir - wartość opałowa w stanie roboczym	PN-G-04513:1981	6479	kcal/kg	• *
Qir - wartość opałowa w stanie roboczym	PN-G-04513:1981	27 129	kJ/kg	• *
Zdolność spiekania wg Rogi	PN-81/G-04518	7	-	• *

• badanie akredytowane

* badanie wykonane przez podwykonawcę

"POLCARGO - RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA
TOWARÓW SP. Z O.O. W GDAŃSKU"
80-547/Gdańsk, ul. Władysława IV 13 B
tel. 058 343 10 91

Katarzyna Błanek

Elżbieta Śliwowska